Gesteinskörnungen für Mörtel nach DIN EN 13139

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung

Kieswerk Schray GmbH & Co.KG Mühlenweg 21 D-78256 Steißlingen	CE 07 88	**Datum:** 2011-10-26	**Blatt Nr.:** 1/1 Rev. 4
		Petrographischer Typ: Moränesand	
Zertifikat: 0788 – CPD – 13139 – 053 - 2006		**Werk: Steißlingen**	

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	**910**				
Kornform	---				
Korngröße (Korngruppe)	**0/2**				
Rohdichte Mg/m³ +-0,05	2,69				
Gehalt/Qualität an Feinanteilen	$\mathbf{f_3}$				
Muschelschalengehalt	---				
Chloride [M.-%]	< 0,04				
Säurelösliches Sulfat	**AS $_{0,2}$**				
Gesamtschwefel [M.-%]	**< $S_{1,0}$**				
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Mörtels verändern	Bestanden				
Raumbeständigkeit*	---				
Wasseraufnahme [M.-%]	WA 0,18				
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	---				
Widerstand gegen Alkalikieselsäure-Reaktivität	---				
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen [M.-%]	**Q** ≤ 0,5				
Freisetzung von Radioaktivität	NPD*				
Freisetzung von Schwermetallen	NPD*				
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD*				
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD*				

* NO PERFORMANCE DETERMINED

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Feine Gesteinskörnungen

Sorte Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%							Toleranzen nach Tab. 2 oder B.1
		0,063	0,250	1	1,4	2	2,8	4	
		< 3			—		—	—	Tab. 2
910	0/2	< 3	22	66	—	92	—	100	Tab. 2